

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО:

№ по ред	Наименование на показателя	Мерна единица	Метод за изпитване	Резултат от изпитването, неопределеност	Стойност на показателя съгласно нормативен документ	Условия на изпитването	Отклонения от метода на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Външен вид	–	визуално	еднороден черен цвят без видими механични примеси	еднороден черен цвят без видими механични примеси	визуално	–
2.	Време за изсъхване без лепнене при 20°C	h	БДС EN ISO 3678	11	12	БДС EN ISO 3678	няма
3.	Относителна плътност	g/cm ³	БДС EN ISO 2811-1	0,81 ± 0,02	–	БДС EN ISO 2811-1	няма
4.	Съдържание на нелетливи вещества	% по маса	БДС EN ISO 3251	90,2 ± 2,7	65	БДС EN ISO 3251	няма

Р-л лаборатория "СХИ":



/н.с. д-р инж. В. Василева/

Директор ИЦС:



/н.с. инж. Дв. Гурова/

Извършили изпитването: инж. Д. Чипориков
инж. Г. Накова