

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1090

Мастика битумная кровельная
горячего применения (МБК-Г)

ГОСТ 2889-80

КОД ОКП 57 7500

Дата изготовления 04.11.2014

Партия № 111

Емкость: Брикетты 25кг.

Количество 200

Наименование показателей	Показатели	
	Норма	Факт
Теплостойкость, °С, не менее ГОСТ 26589-94	85	94
Температура размягчения, °С ГОСТ 26589-94	88-92	91
Гибкость при температуре 18±2 °С, на стержне диаметром, мм ГОСТ 2889-80	30	Трещины нет
Содержание пылевидного наполнителя, % по массе	25-30	28
Содержание воды	-	

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукции требованиям технических условий в течении 1 года со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения

Старший лаборант

Начальник ОТК

Дата выдачи паспорта

 Семенив А.К.

 Дедюхина А.К.

05.11.2014

